

M 2-Komponentenfarbe, Glanzfarbe

Einsatzgebiet

Technische Produkte, gute Haftung auf Metall.

Eigenschaften	Blockfest, dauerelastisch, Deckung (gut), Lebensmittelverpackung geeignet (Aussenseite), Lufttrocknung, Ofentrocknung, rasterfähig, scheuerfest, Trocknung langsam, Verlauf (gut), Widerstandsfähigkeit mechanisch.		
Drucktechnischer Hinweis	Bei Verlaufsstörung Verlaufmittel VL verwenden. Bei der Verarbeitung müssen Dosen mit Härter sofort nach Entnahme luftdicht verschlossen werden.		
Vorbehandlung	Polypropylen, Polyethylen, Hochdruck- und Niederdruck-Polyethylen.		
Trocknung	Chemisch-reaktive Härtung. Bei Raumtemperatur (20–25 °C) ca. 2–3 Min. (hand- und staubtrocken). Wärmeschocktrocknung ca. 30 Sek., Ofentrocknung: Zeit und Temperatur abhängig von den zu bedruckenden Materialien (Richtwert: 80 °C ca. 20 Min. je nach Farbschichtdicke).		
Aushärtung	Bei Raumtemperatur (20–25 °C) ca. 3–4 Tage.		
Topfzeit	Topfzeit der angemischten Farbe ca. 12–14 Stunden.		
Überdruckbarkeit	Innerhalb 24 Stunden.		
Zu beachten	Die hohe mechanische und chemische Beständigkeit wird erst nach vollkommener Aushärtung der Farbe erreicht.		
Zertifizierung & Normen	■ Das Sicherheitsdatenblatt gem. REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 enthält die Kennzeichnung sowie Hinweise über Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung. Die verwendeten Rohstoffe halten die Grenzwerte der Europa-Norm EN 71 (Sicherheit von Spielzeug) Teil 3 (Migration bestimmter Elemente) ein.		
Reinigung	Zur Reinigung der Werkzeuge und Tampondruckklischees ist unser Reinigungsmittel RM geeignet. Zur Reinigung der Drucktampons verwenden Sie unseren Tamponreiniger.		
Hilfsmittel	Verdünner	Mischverhältnis 10–20 %	Verdünner VDL 380 langsam trocknend Verdünner VDL 1015 Standard Verdünner VDS 1015 schnelltrocknend
	Verzögerer	Mischverhältnis 5–25 %	Verzögerer VZ 380
	Härter	Mischverhältnis 20 %	Härter LMN 3 Härter LMN 1 (UV-Beständigkeit)
	Verlaufmittel	Mischverhältnis 0,5–1 %	Verlaufmittel VL

Diese Angaben basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.

Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung befreien sie den Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Anwendungstechnik: Für weitere druck- und anwendungstechnische Rückfragen steht Ihnen jederzeit unsere Anwendungstechnik zur Verfügung.

E-Mail: application@tampoprint.de, Tel.: +49 7150 928-351

Für Ihre Anfrage

M

Unser Sortimentsangebot						Ihr Bedarf	
Art.-Nr.			Standardfarbton	Gebinde	Inhalt	Stück	Farbton
10	12	01** - 23**	Standardfarbtöne	1 Liter	Spezifisches Gewicht 1,2 – 2,0 kg!		
10	12	51	silber	1 Liter			
10	12	52	gold	1 Liter			
10	12	55	schwarz matt	1 Liter			
weitere Farbtöne auf Anfrage							
Art.-Nr.			Verdüner	Gebinde	kg		
12	01	05	VDL 380	1 Liter	ca. 1 kg		
12	01	07	VDL 1015	1 Liter	ca. 1 kg		
12	91	07	VDL 1015	5 Liter	ca. 5 kg		
12	01	08	VDS 1015	1 Liter	ca. 1 kg		
12	01	10	VDS 1015	5 Liter	ca. 5 kg		
Art.-Nr.			Verzögerer	Gebinde	kg		
12	02	06	VZ 380	1 Liter	ca. 1 kg		
Art.-Nr.			Härter	Gebinde	kg		
12	03	10	LMN 3	0,2 Liter	ca. 0,2 kg		
12	23	10	LMN 3	1 Liter	ca. 1 kg		
12	03	09	LMN 1	0,2 Liter	ca. 0,2 kg		
12	03	02	LMN 1	1 Liter	ca. 1 kg		
Art.-Nr.			Verlaufmittel				
12	05	01	VL	1 Liter	ca. 1 kg		
Art.-Nr.			Reinigungsmittel	Gebinde	kg		
12	04	01	RM	1 Liter	ca. 1 kg		
12	94	01	RM	30 Liter	ca. 30 kg		
Art.-Nr.			Tamponreiniger	Gebinde	kg		
12	04	04	Tamponreiniger	1 Liter	ca. 1 kg		
12	04	05	Tamponreiniger	5 Liter	ca. 5 kg		



Kontakt

Verkauf Tampondruckfarbe
E-Mail: colour@tampoprint.de
unter: tampoprint.com/downloads (Service-Anfrage-Formulare)

Sicherheitsdatenblätter

Anfragen richten Sie bitte an
colourmsds@tampoprint.de

** Zur Ermittlung der Artikelnummer bitte die **zweistellige Ziffer** des jeweiligen **Standardfarbtones** (Farbtonkarte Seite 10) in die **Artikelnummer einsetzen** und die komplette Nummer bei der **Bestellung** angeben.