

S 2-Komponentenfarbe, Glanzfarbe

Einsatzgebiet

Automobilbereich (Blenden Motorraum), Plaketten.

Eigenschaften	Dauerelastisch, Deckung (gut), Lebensmittelverpackung geeignet (Aussenseite), Lufttrocknung, Ofentrocknung, rasterfähig, scheuerfest, Trocknung schnell, Verlauf (gut), Widerstandsfähigkeit mechanisch.		
Drucktechnischer Hinweis	–		
Vorbehandlung	Die zu bedruckenden Flächen müssen frei von Fetten oder sonstigen Rückständen sein.		
Trocknung	Chemisch-reaktive Härtung. Bei Raumtemperatur (20-25 °C) ca. 2-3 Min. (hand- und staubtrocken). Wärmeschocktrocknung ca. 30 Sek., Ofentrocknung: Zeit und Temperatur abhängig von den zu bedruckenden Materialien (Richtwert: 80 °C ca. 20 Min. je nach Farbschichtdicke).		
Aushärtung	72 Stunden bei Raumtemperatur 20-25 °C.		
Topfzeit	Topfzeit der angemischten Farbe bei 20 °C ca. 8 Stunden. Aufgrund von einem höheren Anteil an Pigmenten in Sonderfarbtönen kann im Vergleich zu Standardfarbtönen die Topfzeit geringer sein.		
Überdruckbarkeit	Reaktiv härtende Farben haben die Eigenschaft, nach der Aushärtung praktisch lösemittelfest zu sein. Eine Überdruckbarkeit der Farbtype S ist nur innerhalb von ca. 6 Stunden möglich.		
Zu beachten	Die hohe mechanische und chemische Beständigkeit wird erst nach vollkommener Aushärtung der Farbe erreicht.		
Zertifizierung & Normen	■ Das Sicherheitsdatenblatt gem. REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 enthält die Kennzeichnung sowie Hinweise über Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung. Die verwendeten Rohstoffe halten die Grenzwerte der Europa-Norm EN 71 (Sicherheit von Spielzeug) Teil 3 (Migration bestimmter Elemente) ein.		
Reinigung	Zur Reinigung der Werkzeuge und Tampondruckklichses ist unser Reinigungsmittel RM geeignet. Zur Reinigung der Drucktampons verwenden Sie unseren Tamponreiniger.		
Hilfsmittel	Verdünner	Mischverhältnis 10–20 %	Verdünner VDL 380 langsam trocknend Verdünner VDL 1015 Standard Verdünner VDS 1015 schnelltrocknend
	Verzögerer	Mischverhältnis 5-25 %	Verzögerer VZ 380
	Härter	Mischverhältnis 10 %	Härter LMN 1 (UV-Beständigkeit)
	Verlaufmittel	Mischverhältnis 0,5–1 %	Verlaufmittel VL

Diese Angaben basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung befreien sie den Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
Anwendungstechnik: Für weitere druck- und anwendungstechnische Rückfragen steht Ihnen jederzeit unsere Anwendungstechnik zur Verfügung.
E-Mail: application@tampprint.de, Tel.: +49 7150 928-351

Für Ihre Anfrage

S

Unser Sortimentsangebot					Ihr Bedarf		
Art.-Nr.			Standardfarbton	Gebinde	Inhalt	Stück	Farbton
10	18	01** - 23**	Standardfarbtöne	1 Liter	Spezifisches Gewicht 1,2–2,0 kg!		
10	18	50	Klarlack	1 Liter			
10	18	51	silber	1 Liter			
10	18	52	gold	1 Liter			
10	18	80	yellow Europaton lasierend	1 Liter			
10	18	81	magenta Europaton lasierend	1 Liter			
10	18	82	cyan Europaton lasierend	1 Liter			
weitere Farbtöne auf Anfrage							
Art.-Nr.			Verdüner	Gebinde	kg		
12	01	05	VDL 380	1 Liter	ca. 1 kg		
12	01	07	VDL 1015	1 Liter	ca. 1 kg		
12	91	07	VDL 1015	5 Liter	ca. 5 kg		
12	01	08	VDS 1015	1 Liter	ca. 1 kg		
12	01	10	VDS 1015	5 Liter	ca. 5 kg		
Art.-Nr.			Verzögerer	Gebinde	kg		
12	02	06	VZ 380	1 Liter	ca. 1 kg		
Art.-Nr.			Härter	Gebinde	kg		
12	03	09	LMN 1	0,2 Liter	ca. 0,2 kg		
12	03	02	LMN 1	1 Liter	ca. 1 kg		
Art.-Nr.			Verlaufmittel				
12	05	01	VL	1 Liter	ca. 1 kg		
Art.-Nr.			Reinigungsmittel	Gebinde	kg		
12	04	01	RM	1 Liter	ca. 1 kg		
12	94	01	RM	30 Liter	ca. 30 kg		
Art.-Nr.			Tamponreiniger	Gebinde	kg		
12	04	04	Tamponreiniger	1 Liter	ca. 1 kg		
12	04	05	Tamponreiniger	5 Liter	ca. 5 kg		



Kontakt

Verkauf Tampondruckfarbe
 E-Mail: colour@tampoprint.de
 unter: tampoprint.com/downloads (Service-Anfrage-Formulare)

Sicherheitsdatenblätter

Anfragen richten Sie bitte an
colourmsds@tampoprint.de

** Zur Ermittlung der Artikelnummer bitte die **zweistellige Ziffer** des jeweiligen **Standardfarbtones** (Farbtonkarte Seite 10) in die **Artikelnummer einsetzen** und die komplette Nummer bei der **Bestellung** angeben.